

【早生樹 実証栽培リスト】

分類1	分類2	樹種	苗	幹	葉	果実	特徴
外来	早	コウヨウザン					<ul style="list-style-type: none"> ・幹が直通 ・針葉樹だが萌芽する ・スギ、ヒノキと同様のヤング率を有する調査結果あり ・生産目標となる古い林分あり
外来	早	フウ (フウ、モミジバフウ)					
外来	早	ユリノキ (モクレン科) その他の名称 イエローボプラ、 チューリップウッド					<ul style="list-style-type: none"> ・大五木材 室内化粧の実例あり。 ・木材図鑑 木質はやや軽軟だが強度あり 比重 0.42 用途が家具、内装、合板など
外来	準	ヘカン (クルミ科) その他の名称 ピーカン・ピカン					<ul style="list-style-type: none"> ・木材図鑑 木質は重硬で強靱 ネジの保持力や塗装製も良好 比重 0.66-0.75 用途が家具、内装、建材など
在来	準	オニグルミ (クルミ科)					
在来	準	ホオノキ (モクレン科) その他の名称 ホオ、ホオガシワ					<ul style="list-style-type: none"> ・木材図鑑 材質は軽軟材。加工は用意 比重 0.48 用途が製図板、彫刻材、装飾品、箱材など
在来	準	クリ (ブナ科)					<ul style="list-style-type: none"> ・木材図鑑 材質は重硬で弾力に富む。加工はやや困難。割れやすい 比重 0.55 用途が家具材、器具材、土台、枕木など
在来	-	コナラ (ブナ科)					
在来	-	アベマキ (ブナ科)					